

**ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  
АРЕНДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ**

**ПОСОБИЕ 10.91 к СНиП 2.04.05-91**

**Проектирование антакоррозионной защиты**

Москва, 1993 г.

Рекомендовано к изданию решением Технического Совета арендного предприятия Промстройпроект.

Пособие 10.91 к СНиП 2.04.05-91. Проектирование антакоррозионной защиты. /Промстройпроект М. 1993г./

Пособие 10.91 к СНиП 2.04.05-91 разработано. Промстройпроектом (канд. техн. наук Б. В. Баркалов) при участии Госхимпроекта (инженеры Л. М. Волокова, Н. А. Кудашева).

Пособие содержит рекомендации и комментарии, разъясняющие требования основных пунктов СНиП 2.04.05-91, с указанием литературы и типовой документации в помощь проектировщикам.

Пособие предназначено для специалистов в области отопления и вентиляции.

Рецензент доктор технических наук В.П.Титов

Редактор инженер Н. В. Агафонова

**ПЕРЕЧЕНЬ ПОСОБИЙ  
к СНиП 2.04.05-91**

**"Отопление, вентиляция и кондиционирование"**

1.91. Расход и распределение приточного воздуха

2.91. Расчет поступлений теплоты солнечной радиации в помещения

3.91. Вентиляторные установки

5.91. Размещение вентиляционного оборудования

6.91. Огнестойкие воздуховоды

7.91. Схемы прокладки воздуховодов в зданиях

8.91. Численность персонала по эксплуатации систем отопления, вентиляции и кондиционирования

9.91. Годовой расход энергии системами отопления, вентиляции и кондиционирования

10.91. Проектирование антакоррозийной защиты

11.91. Расчетные параметры наружного воздуха для типовых проектов

12.91. Рекомендации по расчету инфильтрации наружного воздуха в одноэтажные производственные здания.

13.91. Противопожарные требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования.

1. При проектировании антакоррозионной защиты необходимо учитывать ряд конструктивных требований, связанных со спецификой эксплуатации систем:

а) вытяжные воздуховоды, по которым удаляется воздух, насыщенный влагой, следует укладывать с уклоном для удаления конденсирующейся влаги и предусматривать сепараторы и другие устройства для отвода влаги из воздуховодов, шахт и вентиляторов;

б) при агрессивных пылевидных продуктах надлежит предусматривать возможность очистки или промывки вентиляционных систем;

в) при наличии абразивной пыли целесообразно применять конструктивные коррозионностойкие неметаллические материалы без дополнительной окраски;

г) наружные поверхности воздуховодов во избежание конденсации паров жидкости при возможном их охлаждении должны быть утеплены.

2. В зависимости от степени агрессивности среды; способа, и толщины нанесения химически стойких покрытий следует принимать толщину стали для воздуховодов повышенной по отношению к величинам, указанным в СНиП 2.04.05-91, но не более 1,4 мм.

3. Варианты защиты от коррозии воздуховодов и оборудования систем следует принимать, руководствуясь табл.1.

4. Материалы воздуховодов и оборудования должны быть стойкими ко всем агрессивным компонентам удаляемой газо-, паро-, пылевоздушной среды.

5. Оцинкованную сталь без дополнительной защиты лакокрасочными покрытиями следует применять для воздуховодов при слабой степени агрессивности среды в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

При средней степени агрессивности транспортируемой среды допускается применять алюминий марок АД1М, АМцМ, АМг2М толщиной не менее 1 мм.

6. Защитные покрытия внутренних поверхностей общебменных вытяжных систем следует принимать по табл. 2, а систем местных отсосов - по табл.3.

Наружные поверхности общебменных систем и систем с местными отсосами, расположенных внутри помещения, защищаются по типу внутренних поверхностей общебменной вентиляции в соответствии с табл. 2.

Наружные поверхности воздуховодов, вентиляторов и другого вентиляционного оборудования, расположенных вне здания и подверженных атмосферным воздействиям, а также внутренние поверхности приточных систем должны иметь защиту, согласно СНиП 2.03.11-85, лакокрасочными покрытиями групп 1-111.

7. Перечень рекомендуемых конструкционных материалов и изделий для изготовления воздуховодов приведен в табл. 4.

8. Воздуховоды из винипласта и полиэтилена следует проектировать с учетом указанного в табл. 5, принимая во внимание химическую стойкость материалов, приведенную в табл. 6, а резиновых покрытий - в соответствии с табл. 7.

9. Характеристика материалов, рекомендуемых для защиты от коррозии, приведена и табл. 8.

Состав эпоксидно-сланцевых покрытий дан в табл. 9.

10. Для трубопроводов и приборов отопления предусматриваются следующие варианты лакокрасочных покрытий по табл.1:

- а) при температуре теплоносителя до 70°C - варианты 15 и 17;
- б) -- - выше 70°C -- 15, 17, 46, 47 и 48.

11. Вентиляторы должны иметь антикоррозионную защиту не ниже, чем принятая для внутренних поверхностей соответствующих воздуховодов.

Для транспортировки средне- и сильноагрессивных сред следует применять вентиляторы в заводском коррозионностойком исполнении, без дополнительной окрасочной защиты.

12. Перечень материалов; рекомендуемых для прокладок, уплотняющих соединения воздуховодов при наличии агрессивной среды, приведен в табл. 10.

13. Во избежание электрокоррозии стальных воздуховодов следует:

- а) тщательно изолировать воздуховоды от соприкосновения с электрическими системами или другими источниками тока;
- б) предусматривать защиту воздуховодов от действия статического электричества в соответствии с требованиями п. 9.5 СНиП 2.04.05-91.

14. Степень агрессивного воздействия среды на металлы систем следует определять в зависимости от назначения и условий их эксплуатации, в соответствии с п. 5.1 и прил. 1 СНиП 2.03.11-85.

15. Для общебменных систем, как правило, рассматриваются воздействия агрессивных веществ с концентрацией в пределах ПДК, для систем местных отсосов - выше ПДК (в широком интервале).

В зависимости от влажности воздуха и концентрации в нем агрессивных газов, газовоздушные среды условно делятся на группы (А, В, С, D), причем степень их агрессивного воздействия на конструкции возрастает от группы А к группе D.

ПДК большинства агрессивных газов, например, сернистого ангидрида, хлора, хлористого водорода - в пределах группы В, а сероводорода - группы С.

При определении степени агрессивного воздействия принимается, что общеобменные вентиляционные системы агрессивных производств при нормальной (в пределах ПДК) работе будут испытывать воздействия газов групп А, В или С, а системы с местными отсосами - группы С и D.

Кроме того, поверхности вентиляционных систем также испытывают воздействие движения газо-, паро-, пылевоздушного потока, абразивное воздействие удаляемых твердых частиц.

16. Жидкие агрессивные среды могут действовать в виде капельного конденсата, тумана, а на местные отсосы - в виде брызг технологических растворов.

17. Твердые среды - пыль, аэрозоли - в сухом состоянии практически неагрессивны по отношению к материалам, из которых изготавливаются вентиляционные системы. Коррозия происходит только при увлажнении пылевидных продуктов; при этом следует учитывать, что ввиду их гигроскопичности увлажнение может происходить даже при относительной влажности ниже 60 %.

18. При проектировании вентиляционных систем и оборудования, следует, по возможности, применять конструкционные материалы, не требующие дополнительной антикоррозионной защиты: оцинкованную сталь, алюминий, сталь плакированную поливинилхлоридом и полиэтиленом (металлопласт), винипласт, бипластмассы (винилласт-стеклопластик, полиэтилен-стеклопластик).

В случае применения углеродистой стали она должна быть защищена химически стойкими покрытиями в зависимости от состава агрессивной среды и ее влажности.

19. Качество лакокрасочных покрытий, а следовательно, и сохранность металла, зависят от подготовки его поверхности и способа нанесения покрытия.

Подготовка поверхности заключается в очистке ее от продуктов коррозии, старой краски, жировых и других загрязнений; а также в нейтрализации и удалении кислот и щелочей, других химических продуктов, препятствующих хорошему сцеплению покрытия с металлом.

Подготовленная поверхность должна отвечать требованиям ГОСТ 9.402-80 "Покрытия лакокрасочные: подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием".

20. Металлические поверхности очищают, огрунтывают и окрашивают на заводах-изготовителях или специализированных участках. Для огрунтовки рекомендуется применять грунты (ХС-068, ФЛ-03К, ГФ-021 и др.), допускающие последующую окраску различными химически стойкими лакокрасочными составами.

Химически стойкие грунтовки типа ХВ и ХС имеют недостаточно прочное сцепление с металлической подложкой и требуют более тщательной подготовки поверхности. В этих случаях можно применять грунтовки типа ГФ с последующим перекрытием химически стойкими грунтовками перед нанесением лакокрасочного покрытия.

Не допускается применять под химически стойкие покрытия такие грунты, как железный сурик на олифе или масляная краска.

21. Защита стальных поверхностей осуществляется в соответствии со СНиП 2.03.11-85; для неагрессивной среды лакокрасочными материалами 1 группы, слабоагрессивной - I, II, III групп, среднеагрессивной - II, III, IV групп, сильноагрессивной - IV группы.

22. Для придания лакокрасочным покрытиям повышенной стойкости к механическим, температурным и другим воздействиям покрытия армируют (стеклотканью, стеклосеткой и т.д.).

23. В отдельных случаях для продления срока службы антикоррозионной защиты возможно применение металлизационно-лакокрасочных покрытий - сочетание

металлизационного слоя (цинк или алюминий) с лакокрасочной защитой (см. прил. 14 СНиП 2.03.11-85).

24. Облицовка металлических поверхностей воздуховодов листовой резиной (гуммирование) является одним из наиболее эффективных и надежных способов их защиты и рекомендуется для защиты наиболее ответственных узлов вентиляционных систем - вентиляторов местных отсосов и отдельных воздуховодов. В связи со сложностью производства работ гуммирование выполняют только в заводских условиях или в специально оборудованных мастерских.

25. Применение жидких резиновых смесей позволяет получить покрытия, вулканизирующиеся при комнатной температуре. К таким материалам относятся тиоколовые герметики типа У-30М, составы на основе наирита и др. Герметик наносят кистью или шпателем на предварительно очищенную и огрунтованную kleem 88-СА поверхность.

26. Для защиты воздуховодов от коррозии рекомендуется применять сталь, плакированную полиэтиленом или поливинилхлоридом (металлопласт). Покрытия данного типа являются одними из наиболее стойких по отношению к действию большинства агрессивных сред, так как пленки практически непроницаемы для их паров.

27. Воздуховоды, изготовленные из бипластмасс, представляют собой двухслойные конструкции, состоящие из внутренней термопластовой оболочки и наружной усиливающей оболочки из стеклопластика.

Для термопластовой оболочки применяют полиэтилен, винипласт, полипропилен и др. В качестве адгезионного слоя, обеспечивающего сцепление термопласта и стеклопластика, для винипласта, пентапласта, пластиката применяется клей ПЭД-Б; для полиэтилена, пропилена - тканый материал (стеклоткань, байка), нанесенный методом горячего прессования.

В качестве связующего для стеклопластиков могут применяться различные смолы (полиэфирные, эпоксидные и др.).

28 Воздуховоды из бипластмасс рекомендуется использовать для сильноагрессивных сред при повышенных температурах. Так, бипластмассы из плакированных полиэтиленом стеклопластиков на полиэфирной основе выдерживают температуру до 100°C, из винипласта и стеклопластика - до 70°C.

29. Металлопласт выпускается промышленностью с односторонним или двухсторонним покрытием поливинилхлоридной или полиэтиленовой пленкой.

Толщина стальной основы: 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 и 1,0 мм, толщина покрытия 0,3 мм (поливинилхлоридной пленки) или 0,45 мм (полиэтиленовой пленки).

Применение воздуховодов из металлопласта, в различных агрессивных средах определяется химической стойкостью полимерного покрытия.

30. Воздуховоды из металлопласта могут изготавливаться на серийных механизмах по технологии, принятой для обычной кровельной и тонколистовой стали.

Воздуховоды могут быть круглой или прямоугольной формы.

Если воздуховоды изготавливают на фальцах, то толщина воздуховодов должна быть 0,5 мм; при изготовлении методом сварки следует использовать металлопласт толщиной не ниже 0,8 мм.

31. При сварке и других методах соединения металлопласта нарушается целостность покрытия, возникает необходимость восстановления защитного покрытия в местах соединительных швов. На поврежденный участок рекомендуется наклеивать пленку из поливинилхлорида kleem 88-АС, полиуретановым kleem ВК-11 или эпоксидной смолой.

32. Восстановление покрытия можно осуществлять подкрашиванием защитными составами по методике ВПИИГС:

A. Слабо - среднеагрессивная среда	B. Сильноагрессивная среда
1. Клей	1. Эмаль ХС-785, эмаль ХС-710, лак ХС-76, лак ХИ-731 по грунтовке ХС-068

А. Слабо - среднеагрессивная среда	Б. Сильноагрессивная среда
или грунтовка ХС-068	или эпоксидные лакокрасочные составы: Шпатлевка ЭП-0010 Эмаль ЭП-733, смола К-153

33. Для восстановления полиэтиленовой пленки при ремонтах следует зачистить поврежденный участок, нагреть его любым способом и прокатать горячим роликом наложенный слой полиэтиленовой пленки (способ разработчика - Рижского политехнического института.).

34. Гуммирование - это способ защиты поверхности технологического оборудования, труб, фасонных изделий - резиной с последующей ее вулканизацией. В технике защиты от коррозии применяют в основном два вида гуммирования:

- обкладку металлической поверхности листовой резиной;
- нанесение покрытий из жидких резиновых смесей.

35. В зависимости от содержания серы резины выпускают различной твердости (мягкие, средней и повышенной твердости, эbonиты и полуэbonиты).

Выбор марок резин и эbonитов и конструкций покрытия и зависимости от агрессивного воздействия следует производить согласно РТМ 38 40535-82.

36. Гуммирование из раствора применяют для получения бесшовного покрытия, в том числе на поверхности сложной конфигурации.

37. Для гуммирования используют герметики 51-Г-10, 51-Г-17, У-30М, У-30МЭС-5, У-30МЭС-10, состав на основе наирита НТ.

Работы по гуммированию из раствора производят согласно инструкции N 6 ВСН 214-62 ММСС СССР.

**Таблица 1.**  
**Варианты антакоррозионной защиты систем**

Варианты защиты	Материал	Состав защитного покрытия			
		Грунтовка	Количество слоев	Покровный	Количество слоев
1	2	3	4	5	6
1	Сталь тонколистовая оцинкованная (методом горячего цинкования)			Без покрытия Толщины нового покрытия 40 мкм и выше	
2	Сталь тонколистовая гальванически (электрохимически) оцинкованная с полимерным покрытием (ЭОЦИ)	-	-	-	-
3	Алюминий			Без покрытия	
4	Асбоцемент			Без покрытия	
5	Металлопласт с поливинилхлоридным покрытием ***)			Без покрытия	
6	Металлопласт с полиэтиленовым покрытием ***)			Без покрытия	
7	Винипласт толщиной 5,5-8 мм			Без покрытия	
8	Бипластмассы			Без покрытия	
9	Листовая углеродистая сталь	ГФ-021 (ГФ-0119, ГФ-0142)	1	ПФ-133 (ПФ-114, ПФ-1126)	2
10	-"-	-"-	1	-"-	3
11	-"-	ГФ-021 (ФЛ-03К)	2	-	-
12	-"-	ГФ-021 (ГФ-0119, ГФ-0142)	2	XB-785	2
13	Листовая углеродистая сталь	ГФ-021 (ГФ-0119, ГФ-0142)	2	XB-785	3
14	-"-	-"-	2	ХС-710	2
15	-"-	-	-	ПФ-170 с алюминиевой пудрой	2
16	-"-	-	-	ПФ-1189	2
17	-"-	БТ-577 (ГФ-021)	1	БТ-177	2
18	-"-	-	-	Лак каменноугольный в смеси с лаком (I:I) XB-784	2
19	-"-	ГФ-021	1	XB-1241 (XB-1120)	2
20	-"-	-"-	2	ХС-76	2
21	-"-	ХС-068 (XB-050)	2	XB-785	2
22	-"-	-"-	2	-"-	3
23	-"-	-"-	2	-"-	1
21	-"-	-"-	2	XB-785 в смеси с XB-784 (1:1)	3

Варианты защиты	Материал	Состав защитного покрытия			
		Грунтовка	Количество слоев	Покровный	Количество слоев
1	2	3	4	5	6
25	-"-	-"-	2	-"-	4
26	-"-	-"-	2	XB-785	2
				XB-784	1
27	-"-	-"-	2	XB-785	3
				XB-784	1
28	Листовая углеродистая сталь	XC-068 (XB-050)	2	XC-710	3
29	-"-	-"-	2	XC-76	2
30	-"-	XC-059	2	XC-759	3
31	-"-	-"-	2	-"-	4
32	-"-	-"-	2	XC-759	2
				XC-724	1
33	-"-	-"-	2	XC-759	3
				XC-724	1
34	-"-	-	-	Покрытие на основе шпатлевки ЭП-0010	3
35	-"-	-	-	-"-	4
36	-"-	Грунтовка на основе шпатлевки ЭП-0010	1	ЭП-773	2
37	-"-	-"-	1	-"-	3
38	-"-	-	-	ЭП-5116	1-2
39	-"-	-	-	Эпоксидно-сланцевые составы ЭСД-2 (ЭСДК-2, ЭСДК-10)*	3
40	-"-	-	-	Эпоксидно-сланцевые составы ЭСД-2 (ЭСДК-2, ЭСДК-10) с армированием	
41	Листовая углеродистая сталь	ВЛ-023 (ВЛ-02)	1	ХС-717	3-4
42	-"-	ХС-068 (XB-050)	2	ХС-710	2
				ХС-76	1
43	-"-	-"-	1	XB-1100	2
44	-"-	-	-	ФЛ-61	3
45	-"-	-	-	ПФ-115	2
46	-"-	-	-	ПФ-837	2
47	-"-	-	-	ОС-54-01**	1

Варианты защиты	Материал	Состав защитного покрытия			
		Грунтовка	Количество слоев	Покровный	Количество слоев
1	2	3	4	5	6
48	-"-	-	-	типа ОС-12**	4
49	-"-	-	-	ВЛ-515	4
50	-"-	(ГФ-021)	2	ХБ-124	2
				ХБ-784	1
51	-"-	-"-	-"-	ХБ-124	3

Примечания:

1. Характеристика антакоррозионных лакокрасочных материалов дана в табл. 8.

2. \*) Состав приведен в табл. 9.

3. \*\*) Применяется в виде покрытия холодного отверждения; в качестве отвердителя применяют тетрабутоксититан. При необходимости окраски в условиях строительной площадки следует осуществлять на заводе консервацию поверхности металла грунтом ВЛ-02.

4. \*\*\*) Воздуховоды из металлопластика с односторонним внутренним покрытием должны быть защищены с наружной стороны лакокрасочным покрытием согласно табл. 2.

Таблица 2.

**Материалы и покрытия для защиты воздуховодов вытяжных систем общеобменной вентиляции**

Характеристика газовоздушной среды			Номера вариантов защиты по табл.1		Примечание
Виды агрессивных паров, газов	Относительная влажность, %	Степень агрессивного воздействия на углеродистую сталь	Конструкционные материалы	Углеродистая сталь с лакокрасочными покрытиями	
1	2	3	4	5	6
Без агрессивных газов Газы группы А	$\leq 75$	неагрессивная	1; 4	9; 10; 10; 17	Могут применяться другие ЛКП по группе 1 СНиП 2.03.11-85
	$>75$	-"-	1; 4	9; 10; 16; 17	
	$\leq 60$ $61\text{--}75$ $>75$	-"- слабая	1; 4 1; 2; 3 2; 3	9; 10; 48; 17 9; 16; 48; 17 10; 16; 18; 19; 48	Вариант 3 следует применять при экономическом обосновании
Окись углерода, аммиак, окись этилена, этилен	любая	слабая	1	9; 10; 16; 17; 48	
Сероводород	любая	от средней до сильной	3; 5 6; 7	22; 23; 24	При выборе вариантов следует исходить из экономической целесообразности
Сероуглерод	любая	неагрессивная	1; 3; 4		Лакокрасочные покрытия

					относительно стойки
Сернистый ангидрид, фтористый водород, хлор, хлористый водород, окислы азота.	$\leq 60$ $>60$	-"- от слабой до средней	2,3 3; 5; 6; 7; 8	12; 18; 19 12; 13; 19; 21; 50	Вариант 3 - только с применением марок алюминия АД1М; АМцМ; АМг2М следует исходить
Серный ангидрид	$\leq 60$ $>60$	средняя сильная	2;3 3; 5; 6; 7 и 8	21; 22; 24; 26; 39 23; 25; 27; 30; 32	
Агрессивные газы при дополнительном наличии паров органических растворителей	любая	от средней до сильной	2; 3; 6	30; 32; 33; 34; 36	
Пары органических растворителей	любая	слабая	1	14; 20; 30; 34; 36	

Таблица 3.

**Материалы и покрытия для защиты воздуховодов вытяжных систем с местными отсосами**

Характеристика газовоздушной среды			Номера вариантов защиты по табл.1		Примечание
Виды агрессивных паров, газов	Относительная влажность, %	Степень агрессивного воздействия	Конструкционные материалы	Углеродистая сталь с лакокрасочными покрытиями	
1	2	3	4	5	6
Газы групп В и Г	$\leq 75$	от средней до сильной	3; 5; 6; 7; 8	23; 25; 31; 33 35; 37; 39; 27	Вариант 3 - только в случае, применения марок алюминии АД1М, АМцМ и АМг2М. Вариант 3 .неприменим в средах окислов азота, хлора, хлористого водорода. Варианты 35, 37 неприменимы в средах окислов азота и хлора. Вариант 6, а также листовой полиэтилен неприменимы в среде хлора. Гуммирование и защита жидкими резиновыми смесями производится в соответствии с ВСН 214-82.
	$>75$	сильная	3; 5; 6; 7; 8 Защиту возможно также осуществить по специальному проекту с применением полиэтилена, гуммировочных составов, жидких резиновых смесей, алюминия с защитными покрытиями. Материал, толщина, количество слоев покрытия выбираются в зависимости от состава среды, концентрации в ней агрессивных компонентов, относительной влажности и температуры и т.д.	39; 40	
Серный ангидрид	$\leq 60$	средняя	3; 5; 6; 7	23; 25; 27; 31; 33; 35; 37; 39	
	$>60$	сильная	3; 5; 6; 7; 8	40	



Характеристика газовоздушной среды			Номера вариантов защиты по табл.1		Примечание
Виды агрессивных паров, газов	Относительная влажность, %	Степень агрессивного воздействия	Конструкционные материалы	Углеродистая сталь с лакокрасочными покрытиями	
1	2	3	4	5	6
Сложных эфиров: атилацетата бутилацетата винилацетата	любая	слабая	1,3	34; 36	Лакокрасочные покрытия относительно стойки
		от средней до сильной	1,3	34; 35; 37	
		средняя	1;3		
Формальдегида	любая	средняя	1; 3; 5; 6; 7; 8	23; 25; 27; 31; 33;51	
Ацетона	любая	слабая	1; 3;4	34; 30	
Мономеров: акрилонитрила		слабая	1; 3,4		Лакокрасочные покрытия относительно стойки
		неагрессивная	1; 3;4		
Хлорсодержащих: хлорбензола хлористого метила хлороформа	любая	сильная	3	35; 37	Лакокрасочные покрытия относительно стойки
		от слабой до средней	3	35; 37	
		средняя	1; 3	35; 37	
Пары минеральных масел	температура, °C до 20	от слабой (в очищенных маслах) (в неочищенных)	1	11; 15; 34; 36; 41; 45	
	до 100			11; 15; 45; 46	
	до 120			15; 46;45	
	до 150			49	
	до 200			44	
Пыли солей хорошо растворимых, малогигроскопичных (по СНиП 2.03.11-85)	<60	неагрессивная	2;5;6;7;.3	9; 10; 18; 24; 50	Вариант 3 - только в случае применения алюминия марок АД1М, АМцМ, АМг2М, а для хлористого калия - только марки АМг2М. Вариант 3 неприменим при воздействии поваренной соли, калийной селитры
	>60	от слабой до средней	2; 3; 5; 6; 7	26; 27; 34; 36; 50; 51	
Пыли солей хорошо растворимых, гигроскопичных (по СНиП	<60	слабая	2; 3;6; 7; 8	34;36; 50	Вариант 3 - только вышеуказанных марок, для хлористого цинка - марки АД. Вариант 3 неприменим
	>60	средняя	3; 5; 6; 7	26; 33; 35; 37; 39; 40	

Характеристика газовоздушной среды			Номера вариантов защиты по табл.1		Примечание
Виды агрессивных паров, газов	Относительная влажность, %	Степень агрессивного воздействия	Конструкционные материалы	Углеродистая сталь с лакокрасочными покрытиями	
1	2	3	4	5	6
<u>2.03.11-85)</u>					для азотнокислого цинка
Пыли солей малорастворимых (по СНиП 2.03.11-85)	любая	неагрессивная	1; 3; 7; 8	9; 10; 18; 60	

**Таблица 4.**

**Перечень рекомендуемых конструкционных материалов и изделий для  
изготовления воздуховодов**

Наименование материала	Стандарт	Толщина, мм
1	2	3
Счаль тонколистовая оцинкованная Сталь тонколистовая холоднокатанная гальванически оцинкованная с полимерными покрытиями	ГОСТ М918-80 ТУ 14-1-4210-83	0,5-3,0 до 1,2
Сталь рулонная холоднокатанная с полимерным покрытием (металлопласт с поливинилхлоридным покрытием)	ТУ 14-1-1111-74	0,5 0,6 0,65 0,7 0,8 0,9 1,0
Воздуховод из металлопласта с односторонним поливинилхлоридным покрытием	ТУ 36-2581-83	
Металлопласт с односторонним полиэтиленовым покрытием	ТУ 95-10-82-83	0,5
Винипласт листовой	ГОСТ 9639 - 71*	марка ВН 1-20,0 марка ВНЭ 1-5,0 марка ВН 1-5,0 марка ВД 1,5-3,0
Трубы из винипласти	ТУ 6-19-051-579-86	5,5-8,6 диаметр (для воздуховодов) 102-250 мм
Полиэтилен листовой высокого и низкого давления	ГОСТ 16337-77Е ГОСТ 16338-85*Е	
Трубы напорные из полиэтилена высокой плотности (низкого давления) разных типов	ГОСТ 18599-83	2,7-26,5 диаметр: 110-160 мм длина: 6, 8, 10, 12м (в зависимости от диаметра)
Трубы напорные из полиэтилена низкой плотности (высокого давления) разных типов	ГОСТ 18599-83	5,2-20,8 диаметр: 110-630 мм длина: 6, 8, 10, 12 м (в зависимости от диаметра)
Лист (технический) 1 сорт	ТУ 38-102-88-75	1,0-2,5 3,0-5,0 6,0
2 сорт		1,0-2,5 3,0-5,0 6,0
Трубы полипропиленовые напорные среднего типа	ТУ 38-102-100-76	диаметр: 110-300 мм
Стеклопластик рулонный	ТУ 6-11-115-80	
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ)	ТУ 6-19-231-83	1,8-29,7 диаметр: 110-450 мм

**Таблица 5.**

**Воздуховоды из полиэтилена и винипласта**

	Диаметр, мм	Толщина, мм	Примечание
Полиэтилен	100 200-300 400-600 700-900 1000 1200-1500	2 3 4 5 6 7	При Ø 300 мм необходимы ребра жесткости через каждые 500-800 мм
Винипласт	100-300	2	При Ø 1000 мм и более

	Диаметр, мм	Толщина, мм	Примечание
	300-600	3	необходимы ребра жесткости
	600-1200	4	
	1200-1500	5	
	Периметр прямоугольных воздуховодов, мм	~	При периметре 3000 мм и более необходимы ребра жесткости
	до 1000	2	
	1000-3000	3	
	3000-1000	4	
	4000-5000	5	
	5000-6000	6	

*Примечания.*

1. Верхний температурный предел применения полиэтилена 50°C, винипласта 60°C, полипропилена 100°C.

2. Винипласт вследствие его низкой ударной вязкости не следует применять там, где возможны удары, вибрация, при температуре ниже 0°C.

3. Термопласти чувствительны к концентраторам напряжений (отверстиям, местам резкого изменения геометрии поверхности). В этих местах следует устанавливать усиливающие элементы.

**Таблица 6.**

**Химическая стойкость термопластов при температуре 20°C**

Среда	Концентрация, %	Оценка химической стойкости				
		ПНП*	ПВП*	ПП*	ПВХ*	ПМ*
1	2	3	4	5	6	7
Азота закись	любая	-	-	-	C	-
Азота окислы	10-15	-	-	-	C	C
	20-40	C	C	C	C	C
влажные	концентрированные	O	O	-	H	-
Азотная кислота	10-25	C	C	C	C	-
Акрилонитрил	-	C	C	-	H	-
Аллил хлористый	-	C	-	-	H	-
Аллиловый спирт	96	C	C	C	O	-
Аммиачная вода	10	-	C	C	C	-
Аммиак газообразный		O	C	C	C	-
влажный						
Ангидрид уксусной		O	C	-	H	-
кислоты						
Аммоний сернисто-кислый	разбавленный	C	C	C	C	-
Аммоний серно-кислый	любая	C	C	C	C	-
Аммоний хлористый	-”-	-	C	C	C	-
Анилин	-	C	C	-	H	-
Анилин соляно-кислый		C	C	-	H	-
Ацетальдегид	пары неводяные	O	O	-	-	-
Ацетамид	-	-	-	-	H	-
Ацетилен	-	H	-	-	H	-
Ацетон	следы	C	C	-	H	C
пары (50°C)		O	O	-	-	C
Бензин	-	H	C	-	C	C
Бензойная кислота	любая	C	C	C	C	-
Бензол	-	H	O	-	H	-
Бензолсульфо-кислота	-	-	C	-	-	-
Борная кислота	-	C	C	C	C	-
Бром (пары)	низкая	-	-	O	O	-
	25	-	O	-	C	-
Бромистоводородная	до 10	C	-	-	C	-
кислота	10	-	-	-	C	-
Бутадиен	-	-	-	-	C	-
Бутан	-	H	C	-	C	-
Бутилацетат	-	H	C	-	H	-

Среда	Концентрация, %	Оценка химической стойкости				
		ПНП*	ПВП*	ПП*	ПВХ*	ПМ*
1	2	3	4	5	6	7
Бутиловый спирт	-	C	C	-	C	-
Винилацетат	-	H	-	-	H	-
Вода дистиллированная	-	-	C	-	C	-
Вода мягкая	-	C	-	-	C	-
Вода хлорная	насыщенная	C	O	O	O	-
Водород бромистый	безводный	-	-	-	C	-
Водород хлористый (влажный)	любая	-	C	C	O	-
Водород цианистый	-	-	-	-	C	-
Водорода перекись	3	-	C	-	C	C
	10	-	C	C	-	-
Газ из печи обжига (сухой)	любая	-	-	C	C	-
Гальванические растворы металлического покрытия	-	C	-	C	C	-
Гидразин	-	-	-	-	H	-
Гидразингидрат	-	-	C	C	-	-
Гидрохинон	любая	-	-	-	C	-
Глицерин	"	C	C	C	C	-
Дизельное топливо	-	-	C	-	C	-
Диметиламин	-	H	C	-	H	-
Дихлорэтан	-	H	H	H	-	-
Диэтиламин	-	-	H	C	H	-
Диэтиловый эфир	-	H	O	-	C	-
Изобутиловый спирт	100	-	-	O	-	-
Изопропиловый спирт	-	C	C	C	C	-
Иод	-	-	O	H	H	-
Иодистоводородная кислота	до 1	C	C	-	C	-
Калий азотнокислый	-	C	C	-	C	-
Калин гидроокись	1	-	-	-	C	-
	10	C	C	C	C	-
	25	-	-	C	C	-
Калия сульфат	-	C	C	C	C	-
Калия фосфат	насыщенный	-	-	-	C	-
Калин хлорид	-	C	C	-	C	-
Керосин	-	H	C	C	C	-
Кетоны	-	H	C	-	I	-
Ксилол	-	H	O	-	H	-
Масло машинное	-	C	O	-	C	-
Метиламин	32	-	-	C	O	-
Метилацетат	-	H	-	-	O	-
Метиленхлорид	-	H	O	-	H	-
Метилметакрилат	100	C	-	-	H	-
Метиловый спирт	-	C	C	-	C	-
Мочевина (карбомид)	до 10	-	-	-	C	-
Муравьиная кислота	10	C	C	C	C	-
	40	C	-	-	-	-
Натрий азотнокислый	-	C	C	-	C	-
Натрия бикарбонат	насыщенный	-	C	C	C	-
Натрия гидроокись	1	-	-	-	C	-
	10	-	-	C	C	-
	30	C	C	C	C	C
Натрия сульфат	-	-	C	-	C	-
Натрия фосфат	кислая	C	-	-	C	-
	нейтральная	C	C	-	C	-
	разбавленная	-	-	-	C	-
Натрия хлорид	-	C	C	C	C	-

Среда	Концентрация, %	Оценка химической стойкости				
		ПНП*	ПВП*	ПП*	ПВХ*	ПМ*
1	2	3	4	5	6	7
Петролейный эфир		H	C	-	-	-
Пиридин	-	C	C	-	H	-
Плавиковая кислота	до 40	-	-	-	C	C
Поверхностно-активные вещества (60°C)	нормальная	C	-	-	-	-
Пропиловый спирт	-	C	C	C	C	-
Серная кислота	10	C	C	C	C	C
	20	-	-	-	C	C
	30	C	-	-	C	C
Сероводород	водный раствор	-	C	C	C	C
Сероуглерод	-	H	O	-	H	-
Синтетическое моющее средство		-	-	C	C	-
Соляная кислота	10	C	C	C	C	C
	20	C	C	-	C	C
Толуол	-	H	O	-	H	-
Уайт-спирит	-	C	C	-	-	C
Углекислый газ (влажный)	-	C	-	-	C	-
Углерода окись	-	C	C	-	C	-
Углерод черыреххлористый	-	H	O	H	C	C
Уксусная кислота	10	C	C	C	C	C
	20	C	C	-	C	C
Уксусный альдегид	-	C	-	-	H	-
Фенол	-	H	C	-	C	-
водный		-	-	-	C	-
	10	-	-	C	-	-
Формальдегид	разбавленный	C	C	-	C	-
	10	C	C	C	C	-
Фосфорная кислота	25	C	C	-	C	-
Фтористый водород	-	-	-	C	C	C
безводный		-	-	-	-	-
Фреоны	-	C	O	-	C	-
Хлор газообразный	1	-	-	-	O	-
влажный	10	H	-	O	O	-
Хлорбензол	-	H	O	H	H	-
Хлорная кислота	1	-	-	H	-	-
	10	C	-	C	C	-
Хлорноватая кислота	20	H	C	-	-	-
Хлорноватистая кислота		C	C	-	C	-
Хлороформ	100	H	H	O	H	-
Хромовая кислота	10	C	C	C	C	-
	20	-	C	C	-	-
Цианистоводородная кислота	любая	C	C	C	C	-
Щавелевая кислота	-	-	C	-	C	-
Энихлоргидрин	20	-	C	-	-	-
Этиловый спирт	40	C	C	-	C	C
Этилацетат	-	O	O	-	H	-
Этилбензол	100	-	O	O	-	-
Этилен	-	C	C	-	-	-
Этиленгликоль	-	C	C	-	C	-
Этилена окись	-	H	H	-	H	-
Этиловый эфир	-	H	C	C	H	-

Условные обозначения:

	Изменение, %
--	--------------

	массы	прочности
C - стойкие	±3-5	до 10
O - относительно стойкие	до +15 или -10	10,1-15
H - нестойкие	более +15 или -10	более 15

\*) ПНП - полиэтилен низкой плотности (высокого давления);  
ПВП - полиэтилен высокой плотности (низкого давления);  
ПП - полипропилен;  
ПВХ - поливинилхлорид;  
ПМ - модифицированная полиэтиленовая пленка (на металлоконструкции).

**Таблица 7.**

**Химическая стойкость резиновых покрытий при температуре 20°C**

Среда	Концентрация	Оценка химической стойкости		
		Тиоколовый герметик У-30М по грунту из клея 88	Герметик 51-Г-10	Вулканизированный жидкий наирит
Серная кислота	10	-	C	C
	20	C	C	C
	до 60	-	C	C
Соляная кислота	-5	-	-	C
	10	C	-	C
	20	H	-	-
	30	-	C	-
Азотная кислота	3	C	-	-
	5	-	C	-
Фосфорная кислота	до 70	-	C	C
Уксусная кислота	10	H	C	-
Хлорная вода (pH=3-3,5)	-	-	-	C
Фталиевая кислота + малеиновая кислота	1-20	-	-	C
Едкий натр	10	C	C	C
	20	C	C	-
	до 40	-	C	-
Гипохлорит	-	-	C	-
Натрий хлористый	10	-	-	C
Аммоний сернокислый	насыщенный	-	-	C
Бром	пары	-	-	C
Фенол + изопропиловый спирт (1:1 по объему)	-	-	-	C
Спирт этиловый	96	-	-	C
Глицерин	90	-	-	C
Масло трансформаторное	-	-	-	C
Бензин	-	-	-	C
Вода	-	C	C	-

**Таблица 8.**  
**Характеристика материалов рекомендуемых для защиты от коррозии**

Наименование материала покрытия	ГОСТ, ТУ	Краткая характеристика покрытия	Температурные пределы применения, °C	Система нанесения	Примечание
1	2	3	4	5	6
Эмаль ПФ-115	ГОСТ 6465-76	Атмосферостойкое, стойко к воздействию слабоагрессивных газов (окиси углерода, окиси этилена, амиака и т.д.)	60-80	Наносится по глифталевым и пентафталиевым грунтовкам. Перекрывание слоем лака ПФ-170 повышает долговечность в 1,5-2 раза	Рекомендуется применять при относительной влажности не выше 80%
Эмаль ПФ-133	ГОСТ 920-82	То же			
Эмаль ПФ-1126	ТУ 6-10-1540-78	Аналогично покрытиям ПФ-115, ПФ-133. По сравнению с ними быстрее сохнет, имеет большую твердость, атмосферостойкость, декоративность			
Эмаль ПФ-837	ТУ 6-10-1309-82				
Эмаль ПФ-1189	ТУ 6-10-1710-79	Аналогично ПФ-115, ПФ-133		Применяется без грунтовки	
Лак ПФ-170 и лак 11Ф-171	ГОСТ 15907-70 ГОСТ 5491-71*Е	Стойко к воздействию высоких температур, минерального масла, атмосферостойко			
БИТУМНЫЕ					
Краска БТ-177	ОСТ 6-10-426-79	Суспензия алюминиевой пудры (15-20%) в лаке БТ-577. Покрытие стойко 1) помещении и на открытом воздухе, к слабоагрессивным газовоздушным средам, термостойко	до 200 300	Наносится по грунтовке ГФ-021	2-х слойное покрытие сохраняет защитные свойства в течение 2-х лет (и умеренном климате)
Лак БТ-783	РОСТ 1347-77*	Покрытие стойко к воздействию агрессивных газовых сред, длительному воздействию слабых растворов щелочей, ограничено стойко к серной кислоте	65-70		
Лак каменноугольный	РОСТ 1709-75 *	Покрытие стойко к длительному воздействию воды, слабых растворов щелочей, относительно стойко к воздействию агрессивных газовых сред. Не стойко к воздействию нефти, растворителей, масел, щелочей, сероводорода, фтора, фтористого водорода, сероуглерода,			Длительность анткоррозионной службы, особенно на открытом воздухе и при воздействии агрессивных газов не более 0,5 рода

Эмаль ХВ-124	ГОСТ 10144-74	спиртов. ПЕРХЛОРВИНИЛОПЫЕ И СОПОЛИМЕРНЫЕ	50	
Эмаль ХВ-1100	ГОСТ 6993-79	Покрытие стойко в атмосферных условиях тропического и умеренного климата, к воздействию морского тумана, солнечной радиации; относительно химически стойко		Наносится по грунтовкам ГФ-021, ГФ-0119, ФЛ-03К, ХС-068, ХВ-050 и др.
Эмаль ХВ-1120	ТУ 6-10-1227-77	Стойко в атмосферных условиях, слабоагрессивных газовых средах. Имеет более высокую химическую стойкость, чем у ХВ-124		Наносится по грунтовкам ГФ-021, ГФ-0119, ФЛ-03К, ХС-068, ХВ-050 и др.
Эмаль ХВ-785	ГОСТ 7313-75	Эмаль образует негорючее атмосферостойкое покрытие. При перекрывании лаком ХВ-784 стойкость повышается. Покрытие выдерживает длительный контакт с водой, 25%-ными растворами минеральных кислот, щелочей, солей, с атмосферой химических и других производств	60-65	Срок службы 2-х слойного покрытия 3 года, 3-х слойного - 6 лет Наносится по грунтовкам ХС-010, ХС-068, эмаль ХВ-785 может перекрываться лаком ХВ-784
Лак ХВ-784	ГОСТ 7313-75			
Эмаль ХС-710	ГОСТ 9355-81	Вместе с грунтовками составляет комплексное химически стойкое покрытие	60	Наносится по грунтовкам ХС-010, ХС-077
Лак ХС-76	ГОСТ 9355-81	Применяется в качестве последнего слоя в комплексном химически стойком покрытии (стойко к воздействию слабых растворов азотной, соленой, серной кислоты, щелочей, солей, воды). Покрытие применяют также для защиты нефтезерезервуаров.	60	Комплексное покрытие ХС-010 - 1-2 слоя, ХС-710- 2-4 слоя, ХС-76 - до 5 слоев
Эмаль ХС-759	ГОСТ 23494-79	Комплексное покрытие применяется для защиты от воздействия растворен кислот, щелочей, агрессивных газов и других химических реагентов в различных климатических районах и в помещениях	60	Комплексное покрытие: ХС-059 - 2 слоя ХС-759 - 2 слоя ХС-724 - 1 слой.
Лак ХС-721	То же			
Грунт -шпатлевка ЭП-0010	ГОСТ 10277-76		120	Разбавляется до малярной консистенции; наносится без грунтовки
Эмаль ЭП-773	ГОСТ 23143-83	Покрытие стойко к воздействию агрессивных газов химических производств, растворов щелочей, воды, скпицидара, бензина, некоторых	100	Наносится по слою покрытия на основе ЭП-0010 Покрытия горячей сушки имеют большую химическую стоимость,

Эмаль ЭП-5116	ТУ 25366-82	органических реагентов Покрытие имеет хорошие защитные свойства и долговечность при эксплуатации в пресной и минерализированной воде, атмосфере природного газа, серного и сернистого газов, паров соляной и серной кислот. Применяются для защиты внутренних поверхностей магистральных трубопроводов, нефтеотстойников		Наносится по опескоструенной поверхности в 1-2 слоя, толщиной 100-200 мкм	чем холодной заменяет многослойные покрытия перхлорвиниловыми эмалями или ЭП-0010
Эмаль ЭП-255	ГОСТ 23599-79	Стойко к кратковременному действию воды, бензина, минерального масла. Имеет хорошую адгезию и высокие физико-химические свойства. Термостойко.	150-180		
Эмаль ЭП-275	ГОСТ 23599-79	Водо-, масло-, бензостойкое покрытие; способно длительно выдерживать высокую температуру	200		
Состав ЭСД-2	ВСН 34-15-86 ММСС СССР Разработка ВНИИГСа (см. табл. 9)	Покрытие с хорошей адгезией к металлу и бетону, стойкое к воздействию щелочей, кислот, растворителей		Наносится на очищенную обезжиренную поверхность без грунтования, в 3 слоя	Ориентировочный срок службы - 5 лет
Состав ЭСДК-2	То же	То же. Имеет повышенную термостойкость, трещиностойкость		То же	Тоже
Состав ЭСПК-10	То же	То же.		То же	Тоже
Эмаль ЭП-140	ГОСТ 24709-81	Покрытие стойко к воздействию масла, бензина, воды. Вариант покрытия с алюминиевой пудрой термостоек. Предназначено для защиты стальных поверхностей алюминиевых и магниевых сплавов	100-150	Наносится по поликарбонатным или эпоксидно-полиамидным грунтованиям	
Эмаль ЭП-1155	ТУ 6-10-1504-75	Покрытие атмосферостойко, стойко к воздействию паров органических растворителей, минеральных кислот, щелочей, агрессивных газов, влаги		Наносится по грунтованиям ЭП-057 либо по покрытию на основе ЭП-0010 в 1 или 2 слоя	Покрытие толстослойное. Толщина одного слоя не менее 100 мкм. Рекомендуется вместо многослойных перхлорвиниловых и эпоксидных покрытий
Эмаль КО-811	ГОСТ 23122-78	КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ Термостойкое покрытие для защиты стальных и титановых поверхностей	400	Наносится в два слоя по опескоструенной или	

Эмаль КО-174	ТУ 6-02-576-87	Атмосферо-, влаго-, морозостойкое, светопрочное	- 40÷40	фосфатированной поверхности
Эмаль КО-813	ГОСТ 11066-74	Атмосферо-, термо-, маслостойкое	500	
Эмаль КО-84	ТУ 6-10-604-85	Покрытие термостойкое, ограниченно стойкое к воздействию бензина	300	Наносится по стальной фосфатированной и алюминиевой анодированной поверхности
<b>ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНЫЕ</b>				
Эмаль ФЛ-61	ТУ 6-10-778-76	Предназначается для защиты стальных и чугунных поверхностей от воздействия масла.	200	
Эмаль ФЛ-412	ТУ 6-10-778-76	Покрытие пароводостойкое		
<b>ПОЛИВИНИЛБУТИРАЛЬНЫЕ</b>				
Эмаль ВЛ-515	ТУ 6-10-1052-75	Предназначается для защиты внутренних поверхностей емкостей от воздействия горячей воды, минерального масла, бензина. Имеет хорошую адгезию к металлам	100	
<b>ОРГАНОСИЛИКАТНЫЕ</b>				
ОС-12-01	ТУ 84-725-78 Е	Покрытие стойкое к атмосферной коррозии, термостойкое	-60÷300	Наносится не менее чем в 4 слоя толщиной 150 мкм каждый, без грунтovки либо по консервирующему грунту ВЛ-02
ОС-12-03	ТУ 84-725-78 Е	То же		Композиции ОС, предназначенные для покрытий холодного отверждения, должны поставляться с отвердителем (ТБТ, ПБТ, АГМ-3 и др.)
ОС-51-03	ТУ 84-725-78 Е	Покрытие применяется для защиты наружной поверхности трубопроводов тепловых сетей		
ОС-74-01		Применяется для защиты внутренней поверхности газоходов от низкотемпературной коррозии	-60÷200	
Покрытие на основе наирита, НТ	ТУ 38-105-18-77	Стойко к воздействию растворов минеральных кислот, в т.ч. плавиковой, едкого натра, некоторых солей, бензина		Наносится по хлорнаиритовой грунтovке на стальную поверхность
Покрытие на основе тиоколового герметика У-30М	ГОСТ 13489-79	При нанесении по грунтovкам стойко к воздействию воды, разбавленных растворов минеральных кислот, не стойко к воздействию солей. При нанесении без грунтovки стойко к воздействию серной кислоты	-60÷300	Наносится по двум слоям клея 88-АС, 78-БНС, хлоронаиритовому грунту
Высыхающий герметик 51-Г-10	ТУ 38-105-626-78	Покрытие стойко к воздействию воды, растворов щелочей, кислот (азотной, соляной, серной, фосфорной, уксусной). Недостаточно	50	

			свето- и атмосферостойко			
			ЭПОКСИДНО-ФТОРЛОННЫЕ			
Лаки сушки: ЛФЭ-28х	холодной	TU 6-05-1884-80	Покрытия имеют хорошую адгезию к металлу, хорошие электроизоляционные показатели, высокую износостойкость, химическую стойкость к воздействию 10%-го раствора поваренной соли, 10%-го раствора хлористого калия, фтористых соединений. Покрытия на основе ЛФЭ- 23х, ЛФЭ-26х в сочетании с ЭН-0010 имеют высокую стойкость к соляной и серной кислотам (разбавленным и концентрированным) при нормальной температуре	170÷180 (лаки холодной сушки), 200-220 (лаки горячей сушки)	3-4 слоя лака наносятся по 1- 2 слоям грунтовки ВЛ-02, ВЛ-08, ЭН-0010	Для придания гладкости, кислотощелочестойкости, при повышенных температурах покрытия можно перекрывать фторопластовыми лаками ЛФ-23, ЛФ-32 (TU 6-05- 1834-80)
ЛФ-26х						
ЛФЭ 32х						
ЛФЭ-42х						
Лаки горячей сушки:						
ЛФЭ-23г						
ЛФЭ-26г						
ЛФЭ-42						
Температура отверждения	120- 150°C					

**Таблица 9.****Состав эпоксидно-сланцевых покрытий (в массовых частях) (уточненные составы по ВСН 345-86)**

Компоненты состава	ЭСД-2		ЭСЛК-2		ЭСПК-2	
	грунтовочный слой	покровный слой	грунтовочный слой	покровный слой	грунтовочный слой	покровный слой
1	2	3	4	5	6	7
Эпоксидная смола ЭД-20, ЭД-16, ЭНС-1	100	100	85	70	85	70
Модификатор "Сламор"	100	80	90	80	-	-
Олигомерный эпоксидированный каучук ППГ-ЗАК, ПДИ-ЗАК	-	-	15	30	15	30
Полиэтилен-полиамин	10	10	9	8	-	-
Амино-сланцефенольный отвердитель модификатор АСФ-10	-	-	-	-	90	80
Наполнитель (в случае необходимости): а) тальк б) кварц в) кероген	-	20	-	20	-	20

**Таблица 10.****Материалы, рекомендуемые для прокладок, уплотняющих соединения воздуховодов при наличии агрессивной среды**

Наименование материала	ГОСТ, ТУ	Область применения	Примечания
1	2	3	4
Шнур резиновый	ГОСТ С467-7У	Применяется в качестве кислотно-щелоче-масло-бензостойкого уплотнительного материала	Выпускается круглого, квадратного и прямоугольного сечений 6-50 мм
Резина листовая техническая	ГОСТ 7338-77*	Кислотно-щелочестойкая для слабых растворов минеральных кислот и щелочей; горячей и холодной воды, газовоздушных сред Теплостойкая - для слабых растворов кислот, солей, эфиров, гликолов, спиртов Масло-бензостойкая для бензина, керосина, минеральных масел и других нефтепродуктов	Теплостойкость до 50°C Теплостойкость до 90°C Теплостойкость до 50°C
Картон асbestosвый	ГОСТ 2850-80	Используется на газопроводах сернистого и дымовых газов, сухого хлора и других газов при давлении не более 0,15 МПа для уплотнения кислотопроводов	При уплотнении кислотопроводов необходимо обмазывать жидким стеклом
Картон прокладочный и водонепроницаемый	ГОСТ 9317-71 ГОСТ 6659-83	Для уплотнения маслопроводов, нефтепроводов, водо- и рассолопроводов и т.п.	
Паронит	ГОСТ 481-80	Для газопроводов, трубопроводов насыщенного и перегретого пара, кислот и щелочей	
Пластикат листовой прокладочный поливинилхлоридный	ОСТ 6-19-503-80	Аналогичен винипласту	Теплостойкость до 40°C
Пластины полизобутиленовые	ТУ 38-105-203-76	Применяется при избыточном давлении не более 0,05 МПа.	Обладает повышенной хладотекучестью.

Наименование материала	ГОСТ, ТУ	Область применения	Примечания
1	2	3	4
марки ПСГ Полиэтиленовая пленка.	<u>ГОСТ 10354-82</u>	<p>Стойек к кислотам и щелочам.  Разрушается под действием бензина, сероводорода, четырех хлористого углерода</p> <p>Используют для обкладки резиновых и асbestosвых прокладок, для повышения их химической стойкости и самостоятельно. Стойка к щелочам и кислотам, в т.ч. к плавиковой и соляной</p>	Теплостойкость до 40°C Не рекомендуется в среде растворителей (ацетон, бензол, уайт-спирит, дихлорэтан) и спиртов